

BARNIZ SINTÉTICO JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz de acabado brillante, formulado a base de resinas alquídicas que le confieren una alta resistencia contra el amarillamiento, de excelente protección al sustrato, gran flexibilidad y durabilidad.

USOS

Se puede aplicar sobre muebles en general de madera, cemento, concreto, mampostería y cerámica tanto exteriores como interiores.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Vehículo:	Alquídico.
Acabado:	Brillante.
Color:	Según carta de colores.
Fineza (Hegman):	7 Mín.
Viscosidad a 25 °C (KU):	85 - 95
Mecanismo de curado:	Oxidación.
Sólidos en peso (%):	29.1 - 34.1
Sólidos en volumen (%):	22.6 - 28.6
Densidad (kg/gal):	3.269 - 3.369
Espesor de película seca recomendada:	1.5 - 2 mils (38.1 - 50.8 micrones)
Rendimiento teórico:	26 m ² /gal a 1.5 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto:	3 - 5 horas
Duro:	20 - 24 horas
Repintado:	Mín. 18 horas Máx. Indefinido

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Madera: Debe estar completamente seca, libre de polvo o cualquier otro contaminante.

Concreto: Debe estar seco, fraguado libre de imperfecciones, grietas, polvo, grasa o suciedad.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo: Diluir 10% máximo en volumen con Aguarrás Tamsa o Thinner Acrílico Jhomerón.

Soplete: Presión de atomización 50 psi, boquilla 704 - 765. Diluir 20% máximo en volumen.

Solvente de dilución y Limpieza: Aguarrás Tamsa o Thinner Acrílico Jhomerón.

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Homogeniza completamente la pintura.
3. Diluye de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, luego agita hasta homogenizar.
4. Aplica una capa uniforme, no recargar.
5. Después del tiempo de repintado, aplica la segunda mano según el espesor seco recomendado y una tercera sólo si es necesario bajo el mismo procedimiento.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la



apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L)
- Envase de hojalata de ¼ de galón.
- Envase de hojalata de 1/8 de galón.
- Envase de hojalata de 1/16 de galón.
- Envase de hojalata de 1/32 de galón.

