

PINTURA PARA LOSA DEPORTIVA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura ecológica de alta calidad de acabado satinado, formulado a base de resina acrílica modificado y pigmentos de alta resistencia a la luz y a la intemperie que perduran en el tiempo. Posee excelente adherencia al sustrato, gran resistencia a la abrasión y al tránsito peatonal, de gran dureza, flexibilidad y alto poder cubriente debido a su alto contenido de sólidos.

USOS

Para el pintado de losas deportivas, graderías de superficie de concreto, y para señalización de tráfico peatonal, etc.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo:	Acrílica modificado.
Color:	Según requerimiento.
Acabado:	Satinado.
Viscosidad a 25 °C (KU):	100 – 110
Mecanismo de curado:	Coalescencia y evaporación
Finura de dispersión:	4.0 Hegman min.
Sólidos en peso (%):	49.1 – 53.1 33 – 40 acento
Sólidos en volumen (%):	28.7 – 32.7
Densidad (kg/gal):	4.158 – 5.058
Espesor de película seca recomendada:	1.5 – 2 mils (38.1 – 50.8 micrones)
Rendimiento teórico:	32 m ² /gal a 1.5 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto (minutos, máx.): 60 minutos.

Repintado (horas, máx.): 6 horas.

Curado total: 7 días.

*Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones de humedad, temperatura o movimiento del aire.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Eliminar polvo, grasa, óxido, pintura suelta, humedad u otro contaminante que inhiba la adherencia de la pintura.
- En superficies de concreto nuevas esperar a que cure completamente por 30 a 45 días.
- Reparar imperfecciones y defectos de la superficie a pintar si tuviera, de esta manera evitar fallas del recubrimiento.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

- **Brocha, rodillo o soplete.**
- **Diluyente:** agua
- **Dilución:** Diluir en caso necesario con un 1/8 da galón de agua potable, el exceso causará descuelgue.

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Asegura la limpieza de la superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. Asegura la limpieza y buen estado de los equipos de aplicación: brocha, rodillo o pistola.
3. Destapa el envase de la pintura y mediante una paleta agita hasta su homogenización.
4. Separa en un recipiente limpio solo la cantidad de pintura a utilizar.
5. Añada agua potable, 15% como máximo y nuevamente homogeniza.
6. Aplica una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado pues ocasionará descuelgue.
7. Después del tiempo de repintado, aplica la segunda mano y sólo si es necesario una tercera capa bajo el mismo procedimiento.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.



- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de plástico de 1 galón.
 - Envase de plástico de 4 galones
- Con precinto de seguridad y con fecha vigente.

