

ANTIGRAVILLA JHOMERON AUTOMOTRIZ

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado a base de resinas especiales y cargas, es de base acuosa, siendo así un producto que no contamina el medio ambiente y no es agresivo para la salud. Es fácil de aplicar, pues posee una excelente fluidez al momento de aplicar, formando una película flexible.

Es de gran adherencia, con excelente resistencia a la abrasión.

USOS

Para uso automotriz, como protector contra los impactos de los cascajos del camino.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Negro
Acabado:	Mate
Componentes:	Uno
Viscosidad a 25°C (KU):	125-135 KU.
Número de manos:	2 a 3
Sólidos en peso (%):	48.1 - 52.1
Sólidos en volumen (%):	29.7 - 33.7
Densidad (kg/gal):	4.994 - 5.094
Espesor de película seca recomendada:	2 - 3 mils (50.8 - 76.2 micrones)
Rendimiento teórico:	24 m ² /gal a 2 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Tiempo de repintado: 60-90 minutos

Temperatura de aplicación: 5° a 35°C

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

- Los laminados de **poliéster**, **primers**, superficies de **acero** y superficies con **capas de antigravilla antiguos** deben lijarse en seco y desengrasarse.

- Las superficies de **aluminio**, **zinc** y superficies de **plástico** deben opacarse con un paño abrasivo y desengrasarse.
- Las **masillas de poliéster** deben lijarse en seco.
- El **acero inoxidable** debe desengrasarse.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha: Diluir 10 – 15%

Soplete de alta presión: Diluir 10 – 20%

Solvente de dilución y Limpieza: Agua

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Verifica la óptima preparación de superficie.
- Homogeniza completamente la pintura.
- Diluye de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, luego agita hasta homogenizar.
- Aplica una capa uniforme, no recargar.
- Después del tiempo de repintado, aplica la segunda mano según el espesor seco recomendado.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de plástico de 1 galón.
 - Envase de plástico de 1/4 galón.
- Con precinto de seguridad y con fecha vigente.

