

BARNIZ MARINO JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de excelente calidad, formulada a base de resinas alquídicas modificadas, aditivos UV y pigmentos especiales otorgando una película de alto brillo, de gran resistencia a la intemperie, buena adhesión, impermeabilizante, resistente a los ambientes marinos y a los rayos UV.

USOS

Usado en el acabado final de puertas y estructuras de madera sobre todo en superficies de embarcaciones marinas y toda superficie interior o exterior de madera a proteger.

RESISTENCIA

A la intemperie en ambientes marinos, resiste a los rayos UV.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Brillante.
Color:	Según carta de colores.
Mecanismo de curado:	Oxidación y evaporación.
Viscosidad a 25 °C (KU):	85 - 95
Fineza (Hegman):	7 Mín.
Mecanismo de curado:	Oxidación.
Sólidos en peso (%):	55 - 60
Sólidos en volumen (%):	46.8 - 52.8
Densidad (kg/gal):	3.467 - 3.567
Espesor de película seca recomendada:	1.5 - 2 mils (38.1 - 50.8 micrones)
Rendimiento teórico:	49 m ² /gal a 1.5 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto:	4 - 6 horas.
Duro:	20 - 24 horas.
Repintado:	Mín. 15 horas. - Máx. 7 días.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha: Diluir 10% máximo en volumen con Aguarrás Tamsa o Thinner Acrílico Jhomerón.

Soplete: Presión de atomización 50 psi, boquilla 704-765. Diluir 20% máximo en volumen.

Solvente de dilución y Limpieza: Aguarrás Tamsa o Thinner Acrílico Jhomerón.

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Homogeniza completamente la pintura.
3. Diluye de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, luego agita hasta homogenizar.
4. Aplica una capa uniforme, no recargar.
5. Después del tiempo de repintado, aplica la segunda mano según el espesor seco recomendado y una tercera sólo si es necesario bajo el mismo procedimiento.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.



6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L)
- Envase de hojalata de 1/4 galón.

